



## Herbol-Beton-Feinmörtel

### Spezialvergüteter Feinmörtel zum dünn-schichtigen Egalisieren und ganzflächigen Spachteln

#### I. Werkstoffbeschreibung

Herbol-Beton-Feinmörtel ist ein einkomponentiger, spezialvergüteter Feinmörtel zum dünn-schichtigen Egalisieren von Betonoberflächen und für ganzflächige Spachtelungen bei Betoninstandsetzungsarbeiten. Neben der Verarbeitung als Flächenspachtel kann Herbol-Beton-Feinmörtel auch als Kratzspachtel verarbeitet werden.

#### Werkstoffbeschreibung

<b>Art des Werkstoffes</b>	Beton-Feinmörtel
<b>Farbtöne</b>	grau
<b>Trockenroh-dichte</b>	1,70 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Frischmörtelroh-dichte</b>	2,05 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Größtkorn</b>	1 mm
<b>Wasser-Zement-Wert</b>	≤ 0,45
<b>Druckfestigkeit</b>	nach 2 d ca. 20,0 N/mm <sup>2</sup> , nach 28 d ca. 38,8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Biegezugfestigkeit</b>	nach 2 d ca. 4,0 N/mm <sup>2</sup> , nach 28 d ca. 7,1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Haftzugfestigkeit</b>	nach 28 d ≥ 1,3 mm/m <sup>2</sup>
<b>Schwindmaß</b>	nach 90 d ≤ 1,2 mm/m
<b>Zusammensetzung (gemäß VdL)</b>	Zement, Vinylacetatcopolymer, silikatische Füllstoffe, Additive
<b>Packungsgrößen</b>	25 kg-Papiersack
<b>Lager- und Transportvorschriften</b>	UN:-

#### Gefahrenkennzeichnung



Reizend. Enthält: Zement. Reizt die Augen und die Haut (R36/38). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S2). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26). Geeignete Schutzhandschuhe tragen (S37).

#### Wichtige Hinweise

Der im Produkt enthaltene Zementanteil wirkt ätzend bei Augenkontakt. Deshalb wird beim Mischen, Verarbeiten und Werkzeug reinigen das Tragen einer Schutzbrille empfohlen. Auch nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden.

## II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungsaufbauten und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Maler- und Lackierarbeiten.

Die Betonoberfläche ist daraufhin zu prüfen, ob sie für die Durchführung der vorgesehenen Leistung geeignet ist. Bei Betonausbrüchen, Rissen durch Korrosion der Bewehrung, tieferen Rissen oder wenn die Untergrundprüfung entsprechend BFS-Merkblatt Nr. 1 (Tabelle 1) Anlass zur Vermutung geben, sind Diagnosemaßnahmen und ggf. Betoninstandsetzungsarbeiten erforderlich. Die Mindesthaftzugfestigkeit des Untergrundes muss  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$  betragen. Bautechnische Risse können extremen Bewegungen unterliegen, deshalb ist eine dauerhafte und unsichtbare Rissüberbrückung mit beschichtungstechnischen Mitteln nicht immer möglich. Außenwandfugen und Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Fensterbänken sind mit einem geeigneten elastischen Dichtstoff fachgerecht entsprechend DIN 18540 abzudichten. Vor Regen, extremer Luftfeuchte (Nebelnässe), Frost und direkter Sonneneinstrahlung bis zur völligen Trocknung der Beschichtung schützen. Herbol-Beton-Feinmörtel nicht für waagerechte Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung und befahrbaren Flächen einsetzen.

### Verarbeitungshinweise

#### Auftragsverfahren

spachteln und ggf. nachstrukturieren oder im Nassspritzverfahren

Maschine	Stator	Rotor	Pumpenwelle	Mörteldruckschlauch
PFT-SWING	PFT-SWING STATOR	PFT-SWING ROTOR	PFT Schnecken- pumpenwelle (Serie)	Materialschlauch SWING Ø 25 mm
Förderweite	Spritzgerät/ Spritzdüse	Förderleistung/* Förderstufe	Luftdruck/* Luftmenge	
waagrecht: 30 m senkrecht: 20 m	PFT-Spritzset SWING 6,5 mm	ca. 3-4 l/min./ 4-5	2-3 bar mind. 1.000 l/min.	

Alle genannten Maschinen und Zubehörteile sind mit den genannten Herbol-Beton-Produkten erprobt worden. Selbstverständlich können auch Maschinen und Geräte anderer Hersteller geeignet sein. Es sind jedoch durch das Fachunternehmen entsprechende Vorversuche durchzuführen.

\* Luftdruck und Luftmenge sind von der Förderleistung abhängig. Bei höheren bzw. niedrigen Förderleistungen ist der Luftdruck und die Luftmenge anzupassen.

#### Grenztemperaturen

mindestens + 5 °C bis max. + 30 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und während der Trocknung

#### Topfzeit/Verarbeitbarkeitsdauer

bei + 5 °C ca. 60 Minuten, bei + 20 °C ca. 45 Minuten, bei + 30 °C ca. 30 Minuten

#### Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)

überarbeitbar mit Oberflächenschutzbeschichtungen nach ca. 3 Stunden. Bei Ausführung nach ZTV-ING nach 3 Tagen.

#### Schichtdicke

einlagig mind. 2 mm, höchstens 10 mm, mehrlagige Gesamtschichtdicke max. 10 mm

#### Verbrauch

ca. 1.700 g/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

#### Mischungsverhältnis

100 GT Herbol-Beton-Feinmörtel und 18-19 GT Wasser

#### Reinigung der Werkzeuge

sofort nach Gebrauch mit Wasser

#### Lagerung

ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde. Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.

### III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

#### Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

## Beschichtungsaufbauten

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

#### Allgemeine Untergrunderfordernisse

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten bzw. oberflächlichen Bindemittelanreicherungen (glasartige Zementleimschichten) und Trennmitteln sein. Aufsteigende Feuchtigkeit ist auszuschließen. Defekte Dehnfugen erneuern.

#### Allgemeine Untergrundvorbereitungen

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruß und kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtungen sind zu entfernen. Technische Merkblätter des Herbol-Beton-Systems beachten.

### GRUNDBESCHICHTUNG

#### Beton

Beton muss mindestens der Güteklasse B25 nach DIN 1045 entsprechen.

Der Betonuntergrund muss, z. B. durch Strahlen, so vorbereitet werden, dass ein einwandfreier Verbund zu den folgenden Beschichtungen erreicht wird. Beton im Bereich des korrodierten Baustahls entfernen. Ausbruchkanten zwischen 45-60° abschrägen. Bewehrungsstahl nach DIN EN ISO 12944 (früher DIN 55928-4) Sa 2 1/2 entrostet. Ausführung der Korrosionsschutzarbeiten an Baustählen siehe Technisches Merkblatt Herbol-Beton-Primer\*. Ferner muss der Betonuntergrund eine genügende Rauigkeit aufweisen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn fest eingebundenes Zuschlagkorn sichtbar wird. Ausführung der Betoninstandsetzungsarbeiten siehe Technisches Merkblatt Herbol-Beton-Primer\* und Herbol-Beton-Füllmörtel\*.

Verarbeitung Herbol-Beton-Feinmörtel

Vor dem Aufbringen von Herbol-Beton-Feinmörtel\* ist der Betonuntergrund vorzunässen. Der Betonuntergrund soll matt-feucht, aber keinesfalls wassergesättigt sein. Der homogen gemischte Herbol-Beton-Feinmörtel\* ist von Hand mittels Kelle und Glätter auf den matt-feucht vorgehängten Untergrund aufzutragen. Ein Nassspritzauftrag mit Schneckenpumpen ist ebenso möglich. Maximale Gesamtschichtdicke 10 mm. Minimale Schichtdicke/Arbeitsgang 2 mm. Bei mehrlagiger Verarbeitung beträgt die Wartezeit zwischen den einzelnen Arbeitsgängen mindestens 1 Stunde.

Zur Erzielung einer glatten, ebenen Oberfläche wird Herbol-Beton-Feinmörtel\* geglättet und mit einem trockenen, weichen Schwamm abgerieben. Bei einer Spritzverarbeitung kann die Oberfläche auch spritzrau stehen bleiben. Das Arbeiten unter direkter Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Anmischen des Herbol-Beton-Feinmörtel\*

In einem sauberen Gefäß 4,50-4,75 Liter Wasser vorlegen. Den Sackinhalt (25 kg) nach und nach zugeben und mit einem langsam laufenden geeigneten Rührwerk ca. 5 Minuten gründlich und klumpenfrei durchmischen, bis ein verarbeitungsgerechter Spachtel vorliegt. Das Anmischen von Hand oder Teilmengen ist nicht zulässig.

Nachbehandlung der Oberflächen

Herbol-Beton-Feinmörtel\* ist vor zu schnellem Austrocknen durch direkte Sonneneinstrahlung und Wind in geeigneter Form zu schützen.

## Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

### SCHLUSSBESCHICHTUNG

für alle oben genannten  
Untergründe

Weiterer Beschichtungsaufbau:

Siehe Technisches Merkblatt Herbol-Beton-Dünnputz\* und/oder Herbol-Beton-Finish\* bzw. Herbol-Betonschutz transparent\*.

\* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.

#### **Herbol-Beton-Feinmörtel**

Beton-System  
FBH 02306

#### **Entsorgungshinweise**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben (DSD, Interseroh). Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080111 entsorgt werden.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Dezember 2006

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Akzo Nobel Deco GmbH  
Geschäftsbereich Profi  
Vitalisstraße 198 – 226  
D-50827 Köln  
Tel. +49/2 21/58 81-0  
Fax +49/2 21/58 81-335  
herbol@akzonobeldeco.de  
www.herbol.de

schnell • sicher • produktiv

**Herbol**<sup>®</sup>